



Premium Quality
OPEOL[®]

«ОРЕОЛ» КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

полиакриловая для внутренних работ

ТУ 2316-151-05744283-2005

Область применения

Предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные (включая древесно-волоконные и древесно-стружечные плиты), оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности и на специально предназначенные для окраски обои.

Свойства

Краска готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Краску не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях (в душевых кабинах, банях и пр.). Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты торговой марки «ОРЕОЛ».

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки при помощи скребка. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить ветошью. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Рекомендуется использовать водно-дисперсионные грунтовку и шпатлевку торговой марки «ОРЕОЛ». Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10 % перед нанесением первого слоя и не более 5 % перед нанесением второго слоя. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении - от 5 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Нанесение

Наносить краску на подготовленную сухую поверхность при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение два слоя краски.

Расход

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от 250 до 350 г. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)%: «от пыли» - 30 мин; между слоями - 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.