

ЭМАЛЬ МЛ-12

ГОСТ 9754-76

Область применения	Предназначается для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения.
Состав	Алкидные и меламино-формальдегидные смолы, пигменты, органические растворители, целевые добавки.
Свойства	Готова к применению. Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали МЛ-12, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную грунтовкой типа В-КФ-093 или В-КЧ-0207 поверхность сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и холодного в течение 5 лет. В тропическом климате указанная система покрытий сохраняет защитные и декоративные свойства в течение 1 года. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -60°С до +60°С.
Применение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. 2. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 3. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. 4. Перед применением эмаль тщательно перемешать 5. При необходимости эмаль разбавить растворителями 647, 650 в количестве до 25%.
Нанесение	Эмаль наносят пневматическим распылением, при покраске небольших участков эмаль можно наносить кистью.
Расход	На один слой требуется 70-100 г/кв. м в зависимости от цвета эмали и сложности окрашиваемой поверхности.
Время высыхания	Одного слоя до степени 3 при температуре (130-135) °С – не более 35 мин.
Цвет	Белый, белая ночь, защитный, золотисто-желтый, коричневый, красный, морская волна, оранжевый 121, оранжевый КАМАЗ, песочный, светло-голубой, светло-дымчатый, светло-серый, серый, серо-голубой, синий, черный, желтый, голубой, ярко-зеленый. Возможна колеровка по каталогу RAL.
Фасовка	48 кг
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления.
Адгезия, баллы	Не более 1
Массовая доля нелетучих веществ, %	44-56, в зависимости от цвета
Условная вязкость, с.	70-100
Твердость покрытия по маятниковому прибору, отн. ед.	Не менее 0,21
Прочность при ударе, см	Не менее 50
Эластичность пленки при изгибе, мм	Не более 3
Блеск пленки, %	Защитной - 35-45. Остальных цветов - не менее 58.

ЗАО «Эмпилс»

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21

Отдел промышленных продаж
Тел./факс +7 (863) 203-71-31
Эл. почта: industrial@empils.ru