



ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ АКРИЛОВО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТО 05744283-051-2011

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки	0,9 кг / 0,9 л; 2,5 кг / 2,5 л
Блеск	Глянцевый / полуматовый
Область применения	Предназначен для защиты и декоративной отделки паркетных (в том числе паркетная доска) и деревянных полов, а также для отделки деревянных поверхностей (мебели, дверей, окон, лестниц и т.п.), эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства	Не желтеет. Водоразбавляемый. Готов к применению, легко наносится. Не содержит органических растворителей, без запаха. Глубоко впитывается и предохраняет древесину от влаги. Увеличивает срок службы древесины. Образует ровное, однородное, износостойкое, эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды и бытовых моющих средств. Отличается высокой твёрдостью покрытия. Подчёркивает естественную текстуру древесины.
Рекомендации по применению	Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и отшлифовать. Лак выдерживать при комнатной температуре один-два часа, наносить на предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность. Перед использованием и периодически в процессе окрашивания лак необходимо перемешивать, при необходимости разбавить водой – не более 5 %. Лак не следует смешивать с органическими растворителями. После высыхания первого слоя поверхность отшлифовать мелкой наждачной бумагой для удаления поднявшихся волокон древесины, пыль от шлифовки удалить. Перед нанесением последующих слоев рекомендуется проводить легкую межслойную шлифовку. Не применять для чистки щетки и абразивные средства! Выполнять работы по окраске следует при температуре воздуха не ниже 5 °С и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. После окончания работ инструменты и руки промыть теплой водой.
Нанесение	Кистью, валиком или краскораспылителем. Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется трёхслойное нанесение лака. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего.
Расход	Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность площадью от 10 до 14 м². Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 1 ч. Начало эксплуатации покрытия в щадящем режиме через 12 ч. Полная физическая и химическая прочность покрытия достигается через 7 сут.
Хранение и транспортирование	В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °С.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Морозостойкость	Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
Утилизация	Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.
Меры по предупреждению опасности	При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.