



АНТИСЕПТИК-ЛАЗУРЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ПОЛИАКРИЛОВЫЙ
СТО 05744283-079-2011

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки	0,9 кг / 0,9 л; 2,5 кг / 2,5 л
Блеск	Полуглянцевый
Цветовая палитра	Бесцветный Орегон Сосна Тиковое дерево Лиственница Дуб Белый Калужица Палисандр Махагон
Область применения	Предназначен для декоративной отделки и защиты как новых, так и ранее обработанных антисептиком деревянных поверхностей (фасадов домов, стен, полов, дверей, окон, заборов, садовой мебели и т.п.), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
Срок службы	Сохраняет декоративные и защитные свойства в течении 7 лет.
Свойства	Глубоко впитывается, предохраняя древесину от солнечного УФ-излучения, поверхностных плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов (красной гнили) и насекомых-древоточцев. Создаёт защитное, устойчивое к воздействию влаги покрытие с декоративным эффектом, сохраняя при этом натуральную текстуру древесины. Образует «дышащее» защитно-декоративное покрытие. Не содержит органических растворителей.
Рекомендации по применению	Перед применением материал тщательно перемешать, при необходимости, разбавить водой – не более 5 %. Антисептик-лазурь не следует смешивать с органическими растворителями! Наносить на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Для наилучшего декоративного эффекта и равномерной впитывающей способности поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Рекомендуемая температура при нанесении – от 15 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %. При проведении работ избегайте воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Интенсивность оттенка покрытия в значительной степени зависит от количества нанесенных слоев. Допускается смешение антисептика-лазури различных цветов для получения оттенков и уменьшения интенсивности цвета. При окрашивании ранее обработанных поверхностей рекомендуется использование более темных оттенков. Цвет покрытия проявляется в течение 15 мин после нанесения материала. При обработке антисептиком полов, перил, террас.
Нанесение	Кистью, валиком, краскораспылителем или губкой вдоль древесных волокон. Для эффективной защиты и превосходного вида поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, рекомендуется двухслойное нанесение антисептика-лазури. Для увеличения прочности покрытия, перед каждым нанесением нового слоя, поверхность рекомендуется обработать мелкой наждачной бумагой. Антисептик следует наносить тонким непрерывным слоем вдоль волокон древесины, тщательно пропитывая поверхность. Избегайте образования потёков и толстых слоев. При окрашивании больших площадей не делайте затяжных пауз в процессе распределения материала. Невпитавшиеся излишки можно убрать не волокнистой тканью или сухой чистой кистью.
Расход	Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины. Ориентировочный расход антисептика-лазури на однослойное покрытие составляет: пиленая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 5 до 10 м², строганная древесина – 1 литр на поверхность площадью от 12 до 20 м².
Время высыхания	Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 0,5 ч, между слоями - от 1 до 2 ч. Следующий слой наносите после полного впитывания предыдущего.
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °С.
Срок годности	3 года с даты изготовления.
Морозостойкость	Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
Утилизация	Антисептик-лазурь не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую упаковку вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Меры по предупреждению опасности	При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.