



ЛАК-АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН ВЛАГОСТОЙКИЙ ПОЛИАКРИЛОВЫЙ СТО 05744283-081-2011

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки

0,9 кг / 0,9 л; 2,5 кг / 2,5 л; 4,5 кг / 4,5 л

Блеск

Полуглянцевый

Область применения

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри бань, саун в условиях высоких температур и циклического увлажнения. Обеспечивает долговременную защиту от гниения, дереворазрушающих, древоокрашивающих и плесневых грибов. Применяется для обработки стен, потолков, скамей, дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленых или бревенчатых деревянных поверхностей в раздевалках, парильных, моечных (кроме полка и пола).

Свойства

Не препятствует естественному «дыханию» древесины. Образует защитное покрытие с повышенной влагостойкостью. Образует водо- и грязеотталкивающее «дышащее» покрытие. Увеличивает срок службы древесины.

Рекомендации по применению

Наносить на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Для наилучшего декоративного эффекта и равномерной впитывающей способности - поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Перед применением тщательно перемешать. Лак-антисептик не следует смешивать с органическими растворителями. Наносить на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя. Последующие слои наносить не ранее, чем через 20 минут после нанесения предыдущего слоя. Выполнять работы по обработке древесины следует при температуре воздуха от плюс 15 °C до плюс 35 °C и относительной влажности (65±5) %. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волокон.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность площадью от 14 до 16 м². Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 1 ч. Эксплуатационная готовность наступает через 3 суток.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую упаковку вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.

Меры по предупреждению опасности

При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.