



**TITAN**

На уровень выше!

## «ОРЕОЛ TITAN» ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

алкидно-стирольная

СТО 05744283-027-2010

### Область применения

Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для чистых, ранее окрашенных и ржавых (с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм) металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений. Возможно нанесение на деревянные поверхности.

### Свойства

Окрашенное изделие имеет лаковую гладкую поверхность с текстурой, которая после высыхания выглядит как кованный металл;  
Наносится на очищенную поверхность без предварительного грунтования;  
Применяется в декоративных целях для окраски стали, железа, дерева;  
Универсальна: используется внутри помещений и на объектах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков;  
Рисунок, имитирующий чеканку или ковку, позволяет скрыть дефекты поверхностей — заусенцы, сварные швы, окалины

### Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли и грязи. Удалить жировые пятна, ржавчину, окалины и т.д. При нанесении на старые покрытия поверхность зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить ветошью. Рекомендуется сделать пробное окрашивание, в случае вспучивания или отслоения старого покрытия, его необходимо удалить. Для снижения расхода эмали и обеспечения высокой надежности покрытия рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность. Перед нанесением и в процессе окрашивания эмаль рекомендуется перемешивать.

### Нанесение

Наносить эмаль на подготовленную сухую поверхность при помощи кисти, валика, краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем эмаль разбавить ксилолом до необходимой вязкости. Первый слой рекомендуется наносить более тонкий, последующие слои – более толстые. Нанесение эмали на вертикальные поверхности рекомендуется проводить более тонким слоем во избежание образования волнообразного рисунка и потеков. Рекомендуется нанесение не менее двух слоев эмали. Рекомендуемая температура при нанесении - от 5 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %. **Внимание!** Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

### Расход

При однослойном покрытии 60-120 г/м<sup>2</sup> – в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности

### Время высыхания

При температуре (20±2°С) и относительной влажности воздуха не более 65±5% не более 1 часа. Межслойная сушка – от 30 мин до 2 часов, либо через 7 суток после нанесения последнего слоя, не допускается нанесение последующих слоев в интервале от 2 часов до 7 суток.  
Покрытие высыхает очень быстро, но окончательную твердость наберет через 28 суток

### Состав

Модифицированный алкидно-стирольный лак, пигменты, растворители, целевые добавки.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

### Утилизация

Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит ксилол.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.