

## ГРУНТОВКА ГФ-021

ТУ 2312-295-05744283-2008

Область применения

Состав

Свойства

Применение

Нанесение

Расход

Время высыхания

Цвет

Фасовка

Срок годности

Адгезия, баллы

Массовая доля нелетучих веществ, %

Степень разбавления, %

Условная вязкость, с.

Твердость покрытия по маятниковому прибору, отн. ед.

Прочность при ударе, см

Эластичность пленки при изгибе, мм

Грунтование металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

Алкидный лак, пигменты, наполнители, органические растворители, сиккатив и специальные добавки.

Готова к применению. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от -45 до +60°C.

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась пленка, то ее предварительно следует удалить. При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости растворителями РС-2, 649, 650. Допускается использование в качестве растворителя сольвента, ксилола, или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1 : 1 по массе. Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, жира, грязи, ржавчины, окалины и старой отслоившейся краски. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.

Кистью, валиком или краскораспылителем.

1 кг на поверхность площадью от 6 до 14  $\text{м}^2$ .

До степени 3 при температуре  $(20\pm2)$   $^{0}$ С не более 24 ч.

Красно-коричневый, серый

20; 55 кг

24 месяца с даты изготовления.

Допускается по истечению срока годности проверить на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия продукт используется по назначению.

Не более 1

60-70

Не более 20

90-180

Не менее 0,15

Не менее 50

Не более 1



## ЗАО «Эмпилс»

344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21

Отдел индустриальных продаж Тел./факс +7 (863) 203-71-31 Эл. почта: industrial@empils.ru