



«ПРОСТОКРАШЕНО» ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1

СТО 05744283-104-2015

Область применения

Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины до 100 мкм; а так же деревянных и минеральных.

Свойства

Готова к применению. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий и коррозии. Сочетает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, упрощая процесс окрашивания. Обладает хорошей адгезией к металлу. При нанесении в один слой, может применяться как грунтовка.

Состав

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном алкидной смолой, с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок целевого назначения.

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой и непрочной держащейся ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности грунт-эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. В случае необходимости эмаль разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Нанесение

Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход

Для получение однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности площадью 1 м² требуется до 200 г грунт-эмали в зависимости от ее цвета, типа и состояния поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 12 ч.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в недоступных для детей местах, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.

