



## «ОРЕОЛ» краска фасадная атмосферостойкая

водно-дисперсионная полиакриловая

(база А, С)

СТО 05744283-112-2015

### Область применения база А

Предназначена для создания различных цветов водно-дисперсионной краски пастельных тонов в соответствии с программным обеспечением колеровочной системы. Применяется для окрашивания фасадов жилых домов и административных зданий. Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины, асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.

### Область применения база С

Предназначена для создания различных цветов водно-дисперсионной краски насыщенных тонов в соответствии с программным обеспечением колеровочной системы. Применяется для окрашивания фасадов жилых домов и административных зданий. Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины, асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.

### Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, и зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски.

Рекомендуется использовать водно-дисперсионные грунтовку и шпатлевку «ОРЕОЛ».

*Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!*

Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 5 % по массе.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.

Рекомендуемая температура от плюс 5 °С до плюс 35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

### Свойства

Готова к применению. Атмосферостойкая. Быстро сохнет, и не имеет резкого запаха. Обладает прекрасной адгезией и отличной светостойкостью. Хорошо укрывает. Краску можно использовать самостоятельно, без колеровки, для получения покрытия белого цвета, а также колеровать в пастельные тона с применением системы автоматической колеровки или используя колеровочные пасты или краску-колор ОРЕОЛ.

### Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность. По окончании работ инструмент тщательно промыть водой.

### Расход

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> составляет от 240 до 280 г. Расход может меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния, структуры поверхности.

### Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % - 0,5 ч, между слоями - 1 час, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

### Состав

Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше плюс 5 °С

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше плюс 5 °С.

### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Осторожно. При попадании на кожу вызывает раздражение.**

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды.

При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором.

Хранить в местах, недоступных для детей.

После работы тщательно вымыть руки. Использовать резиновые перчатки.

