



# NEWTONE

## NEWTONE ГРУНТОВКА

### глубокого проникновения

### с антисептиком

СТО 05744283-030-2010



#### Область применения

Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей. Грунтовку можно наносить на поверхности из гипсолита, гипсокартона, бетона, кирпича, асбестоцемента, древесины и пенопласта, оштукатуренные, другие пористые поверхности (кроме металлических). Укрепляет обрабатываемую поверхность, выравнивает впитывающую способность перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклеиванием обоями. Благодаря фунгицидным свойствам, состав, проникая в основу, подавляет рост грибов, мхов и лишайников, и предотвращает появление плесени.

#### Свойства

Грунтовка готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Грунтовка проникает в глубь поверхности, укрепляет её, улучшает межслойную адгезию и выравнивает впитывающую способность. Обеспечивает защиту поверхности от грибов, водорослей, дрожжевых бактерий, плесени. Содержит невымываемый антисептик, рекомендуется для грунтования фасадов и минеральных оснований во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни).

#### Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Тщательно перемешать грунтовку. Наносить грунтовку на подготовленную сухую чистую поверхность. При обработке поверхности достаточно одного слоя грунтовки. Двукратное грунтование целесообразно в случае отделки проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха (65±5) %. Рекомендуется для грунтования фасадов и поверхностей во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни)

#### Нанесение Расход

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность.

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> составляет от 80 до 150 г в зависимости от состояния и структуры поверхности.

#### Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % не более 0,5 ч. Окончательное отверждение через 24 ч.

#### Состав

Полиакриловая дисперсия, антисептик, вода, функциональные добавки.

#### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

#### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

#### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

#### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 мес. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

#### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву.

Сухую пустую тару из-под грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

#### Меры предосторожности

Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.