

ПОСЛЕ ПОКРАСКИ

1. Какие бывают степени высыхания лакокрасочного покрытия?

На этикетках лакокрасочных материалов компании «Эмпилс» указывается время высыхания каждого слоя (включая первый слой) и полного высыхания покрытия.

- Высыхание каждого слоя – промежуточная стадия высыхания, когда покрытие перестает быть липким при прикосновении, то есть при нажатии следов на покрытие не остается, но при этом еще не достигло полной твердости;
- Полное высыхание – верхний слой поверхности готов к эксплуатации.

При этом указанное время высыхания может варьироваться в зависимости от вида и состояния поверхности, а также от толщины слоя ЛКМ.

Также необходимо обратить внимание на то, что существует понятие полного отверждения покрытия – когда покрытие полностью соответствует заявленным эксплуатационным свойствам.

2. Когда можно использовать окрашенную поверхность?

Полное отверждение происходит:

- у органорастворимых ЛКМ — через 1-2 недели,
- у водорастворимых красок, штукатурок и лаков — через 4 недели,
- у водных акриловых эмалей — через 4 недели.

Поверхности, окрашенные водно-дисперсионными покрытиями не рекомендуется мыть до истечения четырех недель.

По лакированному органорастворимым лаком полу не рекомендуется ходить в обуви на каблуках, ставить и двигать тяжелую мебель до истечения 2 недель, пол, покрытый алкидно-уретановым паркетным лаком Profiwood, готов к эксплуатации через 1 неделю.

3. Как ходить по окрашенному полу?

Ходить по окрашенному полу в мягкой обуви можно после срока полного высыхания, указанного на этикетке. Если вам необходимо пройти по окрашенному полу раньше, рекомендуем приложить к полу кусок чистой полиэтиленовой пленки, прижать ее и посмотреть, хорошо ли она отлипает. Если после этого следов не остается, разложить на полу несколько полиэтиленовых прямоугольников (под длину шага), ходить осторожно, обувь должна быть мягкой и без рисунка.

4. Сушка окрашенных дверей и окон.

Чтобы окрашенное покрытие гарантированно не повредилось и не слиплось в местах притвора, двери и оконные рамы, рекомендуем сушить в открытом состоянии несколько дней.

5. Сушка окрашенной стены в ванной и кухне.

Чтобы стены, окрашенные на кухне и в ванной комнате качественно высохли и не повредилась окрашенная поверхность, их необходимо в течение 2-х недель оберегать от попадания воды. Для этого: на кухне закройте стену вокруг мойки пищевой пленкой, в ванной комнате повесьте с помощью малярного скотча полиэтиленовый занавес на стену возле ванны и раковины.

6. Как обеспечить сохранение свойств ЛКМ после вскрытия упаковки?

Необходимо соблюдать следующие правила:

- Не допускайте попадания грязи в ЛКМ;
- После использования очистите крышку и ободок банки от остатков краски;
- Плотно закройте крышку и переверните банку на несколько секунд, чтобы изолировать краску от доступа воздуха;
- Чтобы предотвратить образование поверхностной пленки или высыхания поверхности ЛКМ в упаковке, рекомендуем вырезать из плотного полиэтилена круг по размеру внутреннего диаметра банки и положить его на поверхность краски (это исключает соприкосновение краски с воздухом);
- Берегите краску от замерзания и температуры выше +30 °С.
- Не рекомендуется использовать ЛКМ по истечении гарантийного срока хранения, указанного производителем.

7. Утилизация неиспользованных остатков краски.

Банки с остатками высохшей краски утилизируются как обычный бытовой мусор. Если краски осталось значительное количество, ее необходимо утилизировать в специальных пунктах (городские санитарно-эпидемиологические станции, либо местную службу спасения (МЧС) и проконсультироваться - обычно там имеется информация об утилизации спецотходов.