

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EMPILS
Расцвет

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ СТО 05744283-105-2015



Область применения:

Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных бетонных и деревянных полов, а также других поверхностей, эксплуатируемых в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Применяется в промышленных, торговых, складских помещениях, гаражах, автомастерских, подвалах, производственных цехах и т. д. При нанесении эмаль растекается по поверхности пола, выравнивая таким образом мелкие неровности бетона.

Свойства:

Готова к применению. Быстро сохнет. Покрытие устойчиво к истиранию, воздействию бытовых моющих средств. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий. Эмаль не рекомендуется наносить на свежий и влажный бетон, также она не подходит для окраски полов в помещениях, испытывающих значительные температурные перепады.

Рекомендации по применению:

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей скребком или специально предназначенной смывкой удалить непрочные слои старой краски. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Неокрашенные полы, при необходимости, для удаления ворса зашкурить наждачной бумагой. Неокрашенные бетонные полы перед окраской рекомендуется загрунтовать для повышения срока службы. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

Нанесение:

Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность (на ранее окрашенный пол — один или два слоя, на неокрашенный — два слоя). Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.

Расход:

На один слой требуется до 120 г/м² эмали в зависимости от цвета, типа и состояния поверхности.

Время высыхания:

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % — 8 часов. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа, достигает окончательной твердости и выдерживает механические воздействия через 7 суток.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.