



ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «ОРЕОЛ»

С АНТИСЕПТИКОМ

СТО 05744283-109-2015

Область применения

Предназначена для выравнивания минеральных (штукатурка, бетон, кирпич) и деревянных поверхностей внутри помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бытовые помещения) при подготовке их к окраске, оклейке обоями. Может использоваться для заделки стыков между гипсокартонных листов, а также в качестве финишного покрытия.

Свойства

Шпатлевка готова к применению. Обладает отличной влагостойкостью и создает прочную гладкую поверхность. Имеет малую усадку, не мелит и не растрескивается. Благодаря фунгицидным свойствам, подавляет рост грибов, дрожжевых бактерий, предотвращает появление плесени. Можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «ОРЕОЛ»

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи и отслоившихся старых покрытий. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифования удалить. Перед шпатлеванием и после шпатлевания поверхность рекомендуется загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой «Ореол». Тщательно перемешать шпатлевку, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Оптимальная толщина слоя – не более 3 мм для выравнивания и 1 мм – для финишной отделки. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение. Неровности высохшей зашпатлеванной поверхности могут быть удалены шлифованием. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении при нанесении от плюс 5 °C до плюс 35 °C, относительная влажность воздуха не более (65 ± 5) %.

Резиновым или металлическим шпателем.

Нанесение

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² в зависимости от состояния и структуры поверхности составляет: при толщине шпатлевки 1 мм – от 500 до 1000 г, 3 мм – от 1000 до 3000г.

Расход

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %: не более 3 часов. Время выдержки шпатлеванного слоя до нанесения следующего покрытия – не менее 24 часов.

Время высыхания

Акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки, вода.

Состав

Шпатлевку следует хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше плюс 5 °C.

Хранение

24 месяца с даты изготовления.

Срок годности

В плотно закрытой таре.

Транспортирование

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Морозостойкость

В целях сбережения окружающей среды не допускайте попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под шпатлевки необходимо сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Утилизация

Меры предосторожности

Использовать резиновые перчатки. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения обратиться за медицинской помощью. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.