



NEWTONE

КРАСКА «NEWTONE ABSOLUTE BLACK» ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ МОЮЩАЯСЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ЧЕРНАЯ RAL 9005

СТО 05744283-069-2010

Область применения

Высококачественная глубокоматовая интерьерная краска. Обеспечивает высокую укрывистость и удобство нанесения. Применяется для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые), ДВП, ДСП и другие пористые поверхности.

Краску не рекомендуется использовать в помещениях с постоянной повышенной влажностью, на часто смываемых поверхностях (в душевых, банях, на кухонных фартуках и т. д.)

Свойства

Краска скрывает мелкие дефекты поверхности. Обладает отличными малярными свойствами: очень высокой укрывистостью, прекрасной адгезией и быстрым временем высыхания. Легко наносится, без разбрызгивания и подтеков. Краска образует прочное покрытие, которое выдерживает влажную уборку мягкой поролоновой губкой с применением моющих средств (2 класс стойкости покрытия к влажному истиранию). После мытья допускается небольшое изменение блеска, при механических воздействиях возможно изменение декоративных свойств поверхности. Краска экологически безопасна, не имеет резкого запаха.

Рекомендации по применению

Основание очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой и зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Рекомендуется использовать водно-дисперсионную грунтовку «NEWTONE». Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10% перед нанесением первого слоя и не более 5% перед нанесением второго слоя.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение двух слоев материала. Допускает многократное ремонтное перекрашивание. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении от 5°C до 35°C, относительная влажность воздуха (65±5)%. В механически нагруженных зонах, для более долгосрочной эксплуатации, рекомендуется обработать окрашенную поверхность финишным лаком.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую поверхность. По окончании работ инструмент тщательно промыть водой.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет 70-100 мл. Расход может меняться в зависимости от состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) 0C и относительной влажности воздуха (65±5)%: 1 час, «от пыли» - 30 минут; между слоями - 1 час. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. Необходимо исключить попадание воды на обработанную поверхность в течение не менее 2 суток после нанесения.

Состав

Полиакриловая дисперсия, наполнители, вода, этиленгликоль, пигменты, целевые добавки.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое упаковки рекомендуется использовать в течение одного месяца.

Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C, либо однократное нециклическое замораживание до -40°C на срок не более 30 суток. Оттаивать не менее 24 часов при комнатной температуре, без подогрева.



EMPILS