

ГРУНТОВКА ХС-010

ТУ 6-21-51-90

Область применения

Предназначается для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60 °С.

Состав

Раствор сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, пигменты, наполнители, органические растворители.

Свойства

Готова к применению. Защищает металлические поверхности от коррозии. Используется в комплексном покрытии при защите металлических конструкций от воздействия минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов при температуре не выше 60 °С. Быстро сохнет..

Применение

1. Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений.
2. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
3. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и разбавить до рабочей вязкости растворителями Р-4 и Р-4А по ГОСТ 7827-74.

Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5 °С.

Нанесение

Грунтовку наносят на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, а также кистью.

Расход

Для получения однослойного покрытия толщиной от 15 до 20 мкм требуется от 40 до 50 г/м² грунтовки.

Время высыхания

До степени 3 при температуре (20±2) °С – не более 1 ч.

Цвет

Красно-коричневый

Фасовка

50 кг

Срок годности

6 месяцев с даты изготовления.

Массовая доля нелетучих веществ, %

32-37

Условная вязкость, с.

Не менее 20

Прочность при ударе, см

Не менее 50

Эластичность пленки при изгибе, мм

Не более 1