



ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ «ОРЕОЛ»

для внутренних и наружных работ

СТО 05744283-030-2010

Область применения

Применяется внутри и снаружи помещений для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок, для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению и покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.

Свойства

Грунтовка готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Повышает адгезию последующих отделочных слоёв с поверхностью. Защищает от излишней влаги.

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Тщательно перемешать грунтовку. Наносить грунтовку на подготовленную сухую чистую поверхность в 1-2 слоя. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °C до 35 °C и относительная влажность воздуха (65±5) %.

Нанесение

Кистью, валиком на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

От 200 до 250 г в зависимости от структуры поверхности на 1 м².

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) % не более 1 ч.

Нанесение последующих слоев не ранее, чем через 3 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, наполнители, вода, специальные добавки, краситель.

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

24 месяца с даты изготовления.

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 мес. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую чистую тару из-под грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных для детей.

Утилизация

Меры предосторожности



EMPILS