

ЭМАЛЬ ХВ-518

ТУ 2313-207-05744283

Область применения

Предназначается для окрашивания стальных поверхностей, поверхностей из алюминия и его сплавов, и на кратковременный срок деревянных поверхностей в изделиях специального назначения, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Состав

Поливинилхлоридная смола, алкидная смола, пигменты, наполнители, органические растворители, пластификаторы.

Свойства

Готова к применению. Для специальных покрытий. Быстро сохнет.

Применение

1. Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений.

2. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Стальные поверхности загрунтовать грунтовкой ФЛ-03К, поверхности из алюминия и его сплавов загрунтовать грунтовкой АК-070 или ВЛ-02.

3. Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителями Р-4 или Р-4А.

Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру +5 °С.

Нанесение

Эмаль наносят пневматическим распылением, кистью, валиком.

Расход

На один слой требуется от 90 до 100 г/кв. м.

Время высыхания

До степени 3 при температуре (20±2) °С – не более 3 ч.

Цвет

Защитный

Фасовка

45 кг

Срок годности

6 месяцев с даты изготовления.

Адгезия, баллы

Не более 2

Массовая доля нелетучих веществ, %

25-34

Условная вязкость, с.

25-50

Срок службы в условиях эксплуатации У-1, лет

Не менее 2