



Premium Quality
OREOL®

«ОРЕОЛ» КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ МОЮЩАЯСЯ

полиакриловая

ТУ 2316-151-05744283-2005

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков в вестибюлях, на лестничных клетках, а также других поверхностей, от которых требуется высокая стойкость к воздействию воды. Краску можно наносить на бетонные, минеральные, зашпатлеванные поверхности, древесноволокнистые и древесностружечные плиты внутри помещения, а также на специально предназначенные для окраски обои. Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.

Свойства

Краска готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски «ОРЕОЛ».

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли, грязи, биологических повреждений. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки при помощи скребка. Твердые и прочно держащиеся поверхности глянцевые зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить ветошью. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить ветошью. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Вновь оштукатуренные поверхности следует выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 суток до окончания процесса карбонизации. Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10 % перед нанесением первого слоя и не более 5 % перед нанесением второго слоя. Во время работ избегать воздействия прямых солнечных лучей, условий повышенной влажности и сквозняков. Рекомендуемая температура в помещении от 5 °C до 35 °C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Нанесение

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность при помощи кисти, валика или краскораспылителя.

Расход

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м² от 190 до 250 г. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %: «от пыли» - 30 минут; между слоями - 1 час. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа.

Состав

Полиакриловая дисперсия, высококачественные пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в местах, недоступных для детей.



EMPILS