



«ОРЕОЛ» ФАКТУРНАЯ База А полиакриловая

для наружных и внутренних работ
СТО 05744283-092-2012

Область применения

Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известково-цементных, цементных, гипсовых штукатурок, бетона, кирпича, асбоцемента, ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также внутри помещений для получения устойчивых к влажной уборке и мытью покрытий.

Свойства

Готова к применению. Высококачественная, матовая водно-дисперсионная краска. Позволяет получать на поверхности мелкий рельефный рисунок, который зависит от структуры используемого валика. Отличается прекрасными декоративными и защитными свойствами. Легко наносится, удобная в применении, с отличной адгезией. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «ОРЕОЛ».

Рекомендации по применению

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При фасадных работах температура окружающей среды должна быть не менее 5 °С. С поверхности, предназначенной для окраски, необходимо полностью удалить мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи с помощью воды или путем сухой механической очистки. После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ (жиров, масел). Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Поверхности, имеющие слабую «осыпь» или неравномерно впитывающие, предварительно обработать грунтовкой. Перед нанесением краску тщательно перемешать.

Состав

Дисперсия полиакриловая, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

Нанесение

Краску наносить валиком. Во время окрасочных работ избегать попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Расход

От 0,7 до 1,5 кг/м². Расход зависит от желаемого рельефа, способа нанесения и толщины наносимого слоя.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности не более 70 % - 1 ч, при более низких температурах время высыхания увеличивается. По окончании работ инструмент тщательно промыть водой.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При возникновении симптомов раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Хранить в местах, недоступных для детей.