



## **ЛАК ПО ДЕРЕВУ И КАМНЮ** ПОЛИАКРИЛОВЫЙ СТО 05744283-080-2011

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки

 $0,9 \ \text{кг} \ / \ 0,8 \ \text{л}; \ 2,2 \ \text{кг} \ / \ 2 \ \text{л}; \ 4,5 \ \text{кг} \ / \ 4 \ \text{л} \ (\text{под заказ})$ 

Блеск

Глянцевый

Область применения

Предназначен для декоративной отделки и защиты обрабатываемых поверхностей из дерева (кроме полов), искусственного и натурального камня, кирпича, бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Свойства

Готов к применению, легко наноситься. Создает защитное (от гниения, грибков, водорослей и плесени), устойчивое к воздействию влаги покрытие с декоративным эффектом, сохраняя при этом натуральную текстуру. Высокопрочен. Защищает поверхность от атмосферных воздействий. Не содержит органических растворителей. Без запаха.

Рекомендации по применению

Наносить на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Перед проведение окрасочных работ поверхность необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и отшлифовать. Перед применением тщательно перемешать. Лак не смешивать с органическими растворителями. Выполнять работы по окраске следует при температуре воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С и относительной влажности (65±5) %. При окраске избегайте воздействие прямых солнечных лучей и условий повешенной влажности. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волокон. Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется двухслойное нанесение лака.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1  $\pi$  на поверхность площадью от 10 до 12 м². Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20 $\pm$ 2) °С и относительной влажности воздуха (65 $\pm$ 5) % - не более 1 ч.

**Хранение** и транспортирование

В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

**Утилизация** 

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую упаковку вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.

Меры по предупреждению опасности При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. После работы тщательно вымыть руки. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.