



# Краска фасадная AvantGarde

## Область применения

Краска предназначена для нанесения на минеральные поверхности снаружи и внутри помещений (штукатурка, шпатлевка, асбоцемент, ГВЛ, допустимо на ГКЛ, в том числе ранее окрашенными акриловыми и алкидными ЛКМ после их предварительной подготовки). Допустимо наносить на предварительно загрунтованные деревянные поверхности. Подходит для эксплуатации в помещениях, подвергающихся частому мытью.

Краска в соответствии с техническими характеристиками допускается к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.





# Краска фасадная AvantGarde

## Технические характеристики

<b>Цвет (База А и С)</b>	Возможно колеровать. База А может быть использована самостоятельно в качестве белой краски, база С — только для использования в колерованном виде. Во избежание различий в оттенке необходимо использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Расход</b>	Типичный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м <sup>2</sup> составляет: База А 60-120 г; База С 90-200 г. Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности, а также методов нанесения.
<b>Разбавитель</b>	При необходимости разбавить водой, но не более 2% по объёму для первого слоя
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть. Допускается нанесение безвоздушным распылением.
<b>Время высыхания</b>	При 20±2°C и относительной влажности 65±5%: Следующий слой можно наносить через 1 час. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Плотность</b>	1,25-1,4 г/мл
<b>Сухой остаток по объёму (%)</b>	Около 35%
<b>Предельная величина ЛОС</b>	До 40 г/л
<b>Срок службы</b>	Прогнозируемый срок службы системы при соблюдении всех рекомендаций до 20 лет*.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки <b>рекомендуется</b> использовать в течение одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.
<b>Срок годности</b>	Указан на таре и исчисляется со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. После добавления колеровочных паст краску следует использовать в максимально короткие сроки, из-за возможного влияния различных паст на свойства колерованного продукта при его хранении.
<b>Транспортировка</b>	Допускается транспортирование при температуре до минус 40°C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

\*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



# Краска фасадная AvantGarde

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске:

Поверхность должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре 10-25°C и относительной влажности воздуха – не более 80%. Влажность бетона должна быть не более 4%. Не красить в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.

### Предварительная подготовка

#### Неокрашенные поверхности

Неокрашенную минеральную поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1-2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля.

Для достижения лучших свойств покрытия снаружи помещений и снижения расхода краски, рекомендовано предварительно грунтовать поверхность. *Рекомендуется использовать грунтовку ВД NEWTONE глубокого проникновения с антисептиком.*

#### Ранее окрашенные поверхности

С ранее окрашенной минеральной поверхности удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным, гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины в железобетонной конструкции раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной грунтовкой. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – удалить при помощи скребка и обработать антисептиком. *Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»).* Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания.



# Краска фасадная AvantGarde

Для достижения лучших свойств покрытия снаружи помещений и снижения расхода краски, рекомендовано предварительно грунтовать поверхность. *Рекомендуется использовать грунтовку ВД NEWTONE глубокого проникновения с антисептиком.*

## Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить на загрунтованную поверхность равномерно в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час. В случае использования белого цвета (база А) или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости возможно нанесение в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски. При необходимости опускается разбавление краски водой до 2% по объёму для первого слоя. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

## Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство.

## Эксплуатация поверхности

После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой. При необходимости очищения окрашенной поверхности через 1 месяц с момента покраски: очистите поверхность нейтральным (рН 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого щелочного (рН 8-10) раствора для мытья с использованием мягкой щетки или губки. Остатки раствора смойте водой с помощью губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.