



## «ОРЕОЛ ДИСКОНТ» КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

### Супербелая латексная матовая

СТО 05744283-004-2008

#### Область применения

Предназначена для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

#### Свойства

Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Образует «дышащее» покрытие. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки краской- колером «ОРЕОЛ».

#### Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные грунтовку и шпатлевку «ОРЕОЛ». *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10 % перед нанесением первого слоя и не более 5 % перед нанесением второго слоя. Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение двух слоев краски. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении от 5 °C до 35 °C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

#### Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

#### Расход

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> составляет от 300 до 350 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

#### Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %:- одного слоя – 0,5 ч;- между слоями - 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

#### Состав

Полиакриловая дисперсия, высококачественные пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

#### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

#### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

#### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

#### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

#### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

#### Меры предосторожности

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.



**EMPILS**