



Лак паркетный AvantGarde

Область применения

Предназначен для защиты и декоративной отделки любых вертикальных и горизонтальных поверхностей из дерева (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и т.д.), в том числе половая доска, паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель и т. д., эксплуатируемых внутри помещений.





Лак паркетный AvantGarde

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
Блеск	Глянцевый и полуматовый
Расход	Типичный расход на однослойное покрытие составляет 1л на поверхность площадью от 10 до 15 м ² . Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.
Разбавитель	Готов к применению. При необходимости разбавить водой, но не более 1% от общей массы.
Способ нанесения	Валиком, кистью.
Время высыхания	При 20±2°C и относительной влажности 65±5%: На отлип – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 3 часа. Начало эксплуатации покрытия в щадящем режиме (ходьба в мягкой обуви) при условии нанесения с учетом рекомендуемого расхода — через 12 ч. Начало эксплуатации покрытия в нормальном режиме при условии нанесения с учетом рекомендаций — не менее чем через неделю. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.
Плотность	1,0-1,1 г/мл
Сухой остаток по объему (%)	Около 20%
Предельная величина ЛОС	До 130 г/л
Срок службы	Прогнозируемый срок службы системы при соблюдении всех рекомендаций до 15 лет*.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.
Транспортировка	Допускается транспортирование при температуре до минус 40°C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



Лак паркетный AvantGarde

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 10%. Температура воздуха должна быть в диапазоне 15 - 35°C, относительная влажность воздуха 35-65%.

Предварительная подготовка

Новая нелакированная поверхность:

Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать (шлифовальной бумагой № 100 или 120), пыль от шлифовки удалить пылесосом.

Для достижения особенно гладкого покрытия пол рекомендуется слегка увлажнить, например, тряпкой или губкой. После высыхания отшлифовать поднявшиеся волокна (шлифовальная бумага № 230 или механически шлифовальной сеткой).

Ранее лакированные поверхности:

Отшлифовать пол до чистого дерева, двигаясь по направлению волокон древесины или света от окна.

Тщательно удалить пыль от шлифовки пылесосом.

Удалить все торчащие и выступающие части и предметы, а шляпки саморезов и гвоздей утопить. Небольшие щели, углубления от шляпок гвоздей и неглубокие ямки заделать шпатлевкой по дереву.

Нанесение

Лак выдерживать при комнатной температуре один-два часа, наносить на предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность. Рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Перед использованием и периодически в процессе нанесения лак необходимо перемешивать. При нанесении покрытия в 2 слоя: через 24 часа после нанесения первого слоя поверхность необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, второй слой наносить в направлении перпендикулярно предыдущему, обеспечивая равномерность прокрашивания.



Лак паркетный AvantGarde

Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется наносить 3 слоя лака с промежуточной сушкой первых двух слоев не менее 3 часов. Через 24 часа после нанесения второго слоя лака перед нанесением третьего - поверхность необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой для удаления поднявшихся волокон древесины, пыль от шлифовки удалить пылесосом. Каждый слой лака необходимо наносить в направлении перпендикулярно предыдущему, обеспечивая равномерность прокрашивания.

При нанесении лака более чем в 3 слоя, время межслойной сушки может увеличиваться.

При многослойном (более трех слоев) нанесении лака через 24 часа после нанесения второго слоя перед нанесением последующих слоев необходимо проводить шлифовку мелкой наждачной бумагой для удаления поднявшихся волокон древесины. Каждый слой лака необходимо наносить в направлении перпендикулярно предыдущему, обеспечивая равномерность прокрашивания.

Нагружать пол можно не ранее, чем через неделю после окончания работ.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство.

Эксплуатация поверхности

Начало эксплуатации покрытия в щадящем режиме (ходьба в мягкой обуви) при условии нанесения с учетом рекомендуемого расхода и температуры воздуха 20-35°C — через 12 ч.

Начало эксплуатации покрытия в нормальном режиме - не менее чем через неделю.

При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.

Во избежание повреждения поверхности на ножки столов и стульев рекомендуется приклеить мебельные накладки (например из фетра, войлока, силикона и т.д.), под катающиеся кресла (компьютерные, офисные) использовать защитную пленку в области эксплуатации.