

ГРУНТОВКА ГФ-021 Б

ТУ 2312-295-05744283-2008

Область применения

Грунтование металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнители, органические растворители, сиккатив и специальные добавки.

Свойства

Готова к применению. Обладает высокой скоростью высыхания в естественных условиях. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 °С.

Применение

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась пленка, то ее предварительно следует удалить. При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости растворителями РС-2, 649, 650. Допускается использование в качестве растворителя сольвента, ксилола, или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1 : 1 по массе. Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, жира, грязи, ржавчины, окалины и старой отслоившейся краски. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем.

Расход

1 кг грунтовки на поверхность площадью от 6 до 14 м²

Время высыхания

До степени 3 при температуре (20±2) °С - не более 3 ч.

Цвет

Красно-коричневый, серый

Фасовка

55 кг

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Допускается по истечению срока годности проверить на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия продукт используется по назначению.

Адгезия, баллы

не более 1

Массовая доля нелетучих веществ, %

60-70

Степень разбавления, %

не более 20

Условная вязкость

90-180

Твердость покрытия по маятниковому прибору, отн. ед

не менее 0,15

Прочность при ударе, см

не менее 50

Эластичность пленки при изгибе, мм

не более 1