



NEWTONE

КРАСКА «NEWTONE SKY» ДЛЯ ПОТОЛКОВ УЛЬТРАБЕЛАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ

СТО 05744283-095-2013

Область применения

Предназначена для окрашивания потолков внутри сухих жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а также ранее окрашенные (но не глянцевые) другие пористые поверхности.

Свойства

Готова к применению. Паропроницаемая, экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью и высокой кроющей способностью, что позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика и кисти шелковисто-матовое покрытие ультрабелого цвета.

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой и зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой. Краску не следует смешивать с органическими растворителями. Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10% перед нанесением первого слоя и не более 5 % перед нанесением второго слоя.

Наносить краску на подготовленную сухую, чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении от 5 °C до 35 °C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от 160 г до 180 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5)% составляет:

- одного слоя 0,5 ч;

- между слоями 1 ч.

Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой упаковке при температуре выше 5 °C.

Хранение

В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую упаковку вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Меры предосторожности

Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки.

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.



EMPILS