



«ОРЕОЛ» КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

полиакриловая

ТУ 2316-153-05744283-2005

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений (ванных комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях). Краску можно наносить на поверхности из гипсолита, бетона, кирпича, штукатурки, древесины, пенопласта, гипсокартона, асбоцемента, а также на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

Свойства

Краска готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Покрытие обладает повышенной стойкостью к мокрому истиранию, создает стойкий барьер для влаги и обеспечивает долговременную защиту поверхностей. После покраски образует «дышащее» покрытие высокой белизны, выдерживающее многократную влажную уборку. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «ОРЕОЛ».

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Меловые и интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Для лучшего результата рекомендуется использовать водно-дисперсионные грунтовку и шпатлевку «ОРЕОЛ». *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!* Тщательно перемешать краску. При необходимости разбавить водой, но не более 10 % перед нанесением первого слоя и не более 5 % перед нанесением второго слоя. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности рекомендуется нанесение краски в два слоя. При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении от 5 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход

Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Для получения двухслойного покрытия на подготовленной поверхности площадью 1 м² необходимо 220-300 г краски.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 30 мин, между слоями - 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.



EMPILS