



Защитно-декоративное покрытие для дерева AvantGarde

Область применения

Покрытие предназначено для биозащиты и декоративной отделки изделий из дерева и его производных (ДВП, ДСП и пр.) снаружи и внутри помещений, для вертикальных и горизонтальных поверхностей (кроме пола). Подходит для покраски оконных рам, заборов, садовой мебели как новых, так и ранее обработанных защитно-декоративными покрытиями. Защищает древесину от атмосферных нагрузок, сохраняет видимой текстуру древесины.





Защитно-декоративное покрытие для дерева AvantGarde

Технические характеристики

Цвет	Защитно-декоративное покрытие выпускается различных цветов: белый, бесцветный, олива, калужница, красное дерево, махагон, орегон, сосна, орех, тик, палисандр. Допускается смешение состава различных цветов для получения оттенков и уменьшения интенсивности цвета при добавлении бесцветного состава. Бесцветный состав (база под колеровку) возможно колеровать. Во избежание различий в оттенке необходимо использовать ЗДП одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество ЗДП в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Блеск	Полуматовый
Расход	Зависит от способа нанесения и впитывающей способности древесины и других факторов: - пиленные поверхности древесины 5-8 м ² /л; - строганные поверхности древесины 10-14 м ² /л.
Разбавитель	Готов к применению. При необходимости разбавить водой, но не более 1% от общей массы.
Способ нанесения	Кистью, валиком. Допускается нанесение распылением.
Время высыхания	При 20±2°C и относительной влажности 65±5 %: На отлип-1 час. Следующий слой можно нанести через 3 часа. Обращаем внимание, что при более низкой температуре время высыхания может увеличиваться.
Плотность	1,0-1,1 г/мл
Сухой остаток по объему (%)	Около 16%
Предельная величина ЛОС	До 130 г/л
Срок службы	Прогнозируемый срок службы покрытия при соблюдении всех рекомендаций до 20 лет*.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.
Срок годности	Указан на таре и исчисляется со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. После добавления колеровочных паст, защитно-декоративное покрытие следует использовать в максимально короткие сроки, из-за возможного влияния различных паст на свойства заколерованного продукта при его хранении.
Транспортировка	Допускается транспортирование при температуре до минус 40°C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



Защитно-декоративное покрытие для дерева AvantGarde

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Рекомендуется наносить при температуре 10-30 °С, относительной влажности воздуха не более 80%, влажности древесины не более 20%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Деревянную поверхность очистить от пыли, грязи, потеков смолы и зашлифовать. Образовавшуюся после шлифовки пыль удалить не ворсистой наждачной бумагой. Плесень очистить щеткой или скребком, поверхность зашлифовать и обработать антисептиком. Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»). Не допускается нанесение на металлические поверхности.

Ранее окрашенные поверхности:

Отшлифовать деревянную поверхность до чистого дерева. Тщательно удалить пыль от шлифовки. Места поражения плесени и синевы после шлифовки обработать антисептиком. Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»). Не допускается нанесение на металлические поверхности.

Окраска

Не следует наносить на поверхности, ранее обработанные лакокрасочными материалами, закрывающими поры древесины!

Перед использованием и в процессе окрашивания состав необходимо перемешивать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Наносить в 2-3 слоя с межслойной сушкой в 3 часа. Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависят от породы дерева и количества нанесенных слоев. Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади смешивать достаточное количество материала в одном сосуде. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.



Защитно-декоративное покрытие для дерева AvantGarde

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство.

Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором (pH 6-8) не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.