



«ОРЕОЛ ДИСКОНТ» ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С АНТИСЕПТИКОМ

для наружных и внутренних работ

СТО 05744283-085-2012

Область применения

Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей: из гипсолита, гипсокартона, асбоцемента, древесины, пенопласта, оштукатуренных и других поверхностей (кроме металлических), эксплуатируемых внутри помещений. Используется для укрепления обрабатываемой поверхности, выравнивания впитывающей способности, повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклеиванием обоями. Благодаря фунгицидным свойствам, состав, проникая в основу, подавляет рост грибов, мхов, лишайников, предотвращает появление плесени.

Свойства

Грунтовка готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Грунтовка проникает вглубь поверхности, укрепляет её, улучшает межслойную адгезию и выравнивает впитывающую способность. Обеспечивает защиту поверхности от грибов, водорослей, дрожжевых бактерий, плесени.

Состав

Полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки.

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями!* Тщательно перемешать грунтовку. Наносить грунтовку на подготовленную сухую чистую поверхность. При обработке поверхности достаточно одного слоя грунтовки. Двукратное грунтование целесообразно в случае отделки проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура - от 5 °C до 35 °C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Нанесение

Кистью, валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность. Возможно нанесение краскораспылителем.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от 80 до 150 г в зависимости от состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) не более 0,5 ч. Окончательное отверждение через 24 ч.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование Морозостойкость

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 мес. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из под грунтовки вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.