



«ОРЕОЛ ДИСКОНТ» ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ НА ОСНОВЕ ПВА

СТО 05744283-125-2018

Область применения

Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков перед покраской, оклейкой обоями. Применяется по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям внутри сухих помещений

Свойства

Готова к применению. Легко наносится, пластична в применении, быстро сохнет, не стекает с вертикальных поверхностей. Отличается отсутствием неприятного запаха. После высыхания образует прочное, гладкое покрытие белого цвета, которое легко шлифуется. Обладает отличными адгезионными характеристиками. Имеет малую усадку. Стойкая к растрескиванию.

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для обработки, очистить от грязи, пыли, осыпающихся и отслаивающихся старых покрытий, масло-жировых отложений, непрочных минеральных слоёв. Ранее нанесённые прочно держащиеся слои ЛКМ, зашкурить до матового состояния. Перед шпатлеванием и после шпатлевания поверхность рекомендуется загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения Ореол Дисконт. Тщательно перемешать шпатлевку, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Оптимальная толщина наносимого слоя – не более 2 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение. Неровности высохшей зашпатлеванной поверхности необходимо удалить шлифованием. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении при нанесении от плюс 5°C до плюс 35°C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

Расход

Зависит от состояния обрабатываемой поверхности и желаемой толщины слоя покрытия. Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет 1,6-1,7 кг/м².

Время высыхания

Одного слоя толщиной 1 мм при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 3 часов. Время выдержки шпатлеванного слоя до нанесения следующего покрытия – не менее 24 часов. При более низких температурах, более высокой влажности и большей толщине слоя время высыхания продукта увеличивается.

Нанесение

Резиновым или металлическим шпателем, кельмой.

Состав

Дисперсия ПВА, карбонатный наполнитель, вода, целевые добавки.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +35°C.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре производителя при температуре от +5°C до +35°C.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40°C не более 1 месяца. Выдерживает не более 3 циклов замораживания - оттаивания с сохранением всех свойств.

Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Емкости должны быть герметично закрыты, храниться в прохладном, хорошо проветриваемом месте, не доступном детям. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании шпатлевки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Обеспечить хорошую вентиляцию при работе со шпатлевкой, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.



EMPILS